

**TABELLA CALCOLO TEMPI PER LA STAMPA DI
CHROMALUXE LEGNO**

V. 21-10-20

Total cm ²	Time	FORMATO	MISURE CM
600	> 03:30	ISO A4	20cm x 30cm
900	> 03:34		30cm x 30cm
1200	> 03:38	ISO A3	30cm x 40cm
1800	> 03:42		40cm x 40cm
2400	> 03:46		40cm x 60cm
2600	> 03:50		50cm x 50cm
3000	> 03:54	ISO A2	
3600	> 03:58		60cm x 60cm
4200	> 04:02		
4800	> 04:04		60cm x 80cm
5400	> 04:06	ISO A1	70cm x 70cm
6000	> 04:10		
6600	> 04:14		80cm x 80cm
7200	> 04:18		70cm x 100cm
7800	> 04:22	Quarter Sheet	60cm x 120cm
8400	> 04:26		
9000	> 04:30		
9600	> 04:34		
9900	> 04:38		100cm x 100cm
10200	> 04:42	ISO A0	
10800	> 04:46		
11400	> 04:50		
12000	> 04:54		
12600	> 04:58		
13200	> 05:02		
13800	> 05:06		
14400	> 05:10		
15000	> 05:14	Half Sheet	120cm x 120cm
15600	> 05:18		
16200	> 05:22		
16800	> 05:26		
17400	> 05:30		
18000	> 05:34		
18600	> 05:38		
19200	> 05:42		
19800	> 05:46		
20400	> 05:50		
21000	> 05:54		
21600	> 05:58		
22200	> 06:02		
22800	> 06:06		
23400	> 06:10		
24000	> 06:14		
24600	> 06:18		
25200	> 06:22		
25800	> 06:26		
26400	> 06:30		
27000	> 06:34		
27600	> 06:38		
28200	> 06:42		
28800	> 06:46	Full Sheet	120cm x 240cm

COME CALCOLARE IL TEMPO CORRETTO:

Per calcolare il tempo: moltiplica l'altezza per la larghezza e scegli il tempo più vicino al risultato.

Esempio: $20 \times 30 \text{cm}^2 = 600 \text{cm}^2$ >>> 3:02 minuti

Temperature: 195°C
Pressure: 5,5bar / 80psi

I tempi indicati sono solo linee guida / dimensioni basate sulla maggior parte delle dimensioni prodotte. Sono possibili differenze, dipendenti dalla stampante, dagli inchiostri, dalla termopressa.