

BA250

Parametri di stampa con le nostre presse/forni

PRESSA

Tempo: **170 secondi**

Temperatura: **180 secondi**

Preriscladare la dima per 20 minuti

FORNO

Tempo: **200 secondi**

Temperatura: **180 secondi**

Preriscladare la dima per 20 minuti

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa o del forno che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare