

DT01.txt

Parametri di stampa con la nostra pressa - MATTONELLA IN CERAMICA

Tempo: 300 secondi

Temperatura: 180°C.

Pressando sul retro della mattonella, quindi con il transfer a "faccia in su"

N.B. I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare