

Parametri di stampa con il nostro forno cod. 3DVM - POLIMERO
pre-riscaldare la dima per 15/30 minuti

Tempo: 150-170 secondi
Temperatura: 180-190°C

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda del forno che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare