

Parametri di stampa con la nostra pressa - POLIESTERE

Tempo: 35-40 secondi

Temperatura: 190~~0~~-200~~0~~C

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare