

Parametri di stampa - POLIMERO  
pre-riscaldare la dima per 15/30 minuti

Tempo: 150-170 secondi  
Temperatura: 180-190°C

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della temperatura dell'ambiente di lavorazione e della dimensione della grafica