




FCCART3 - FCCART



DESCRIZIONE	Carta transfer per la personalizzazione di cartone	
SPECIFICHE	FCCART è costituito da un liner in carta di 115 g/m ² con spessore di 120 µm, uno strato polietilenico di 25 g/m ² con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore di 3 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante e copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Ideale per testatine di calendari in cartone.	FCCART ha un gradevole effetto semilucido che non altera l'aspetto estetico del materiale e garantisce un'ottima resa dei colori .

CARATTERISTICHE

IMPIEGO	 1	Inserire la carta transfer dal cassetto o dal by-pass della stampante laser impostando la funzione ultraspesante 2 (ca. 160 g/m²). Stampabile multicopia. Stampare in modalità speculare.
	 2	Posizionare il lato stampato dell'FC CART a contatto con il supporto in cartone (avendo cura di sistemarlo al centro del piatto della pressa).
	 3	Proteggere sopra e sotto con una velina antiadesiva Quindi: Pressa pneumatica: 150°C per 20-25" - pressione 4atm Pressa manuale: 150°C per 20-25" - pressione medio-alta
	 4	Rimuovere il liner in carta a freddo.

AVVERTENZE	Se dopo l'applicazione la carta transfer tende ad incollarsi sul pezzo, diminuire i tempi e le temperature. Se, invece, non rilascia il toner in alcuni punti aumentare tempi e temperature. In ogni caso tempi e temperature potrebbero variare in modo sensibile in funzione del tipo di cartone. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCCAGGIO
------------	---	---	------------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. T-shirt makers è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.